

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI PUTZKONTAKT

Kat. č.: 6021

Aktualizace: 26.04.2023

- Produkt:** Spojovací můstek mezi hladkými podklady a cementovými a sádrovými omítkami
- Použití:** Disperzní můstek bez obsahu rozpouštědel pro přípravu hladkých nebo nevhodných podkladů (beton apod.) před nanášením omítek v interiéru i exteriéru.
- Vlastnosti:** Velmi dobrá přídržnost k podkladu, snadná aplikace.
- Složení:** organické pojivo, křemičitý písek $\leq 0,4$ mm, vápencová moučka, přísady

Technické údaje:

Spotřeba materiálu cca 0,3–0,4 kg/m²

Normy:

Technický návod TN 5/14-1 (TZUS Praha)

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C.

Chránit před vnějšími vlivy např. déšť a průvan.

Podklad:

Podklad musí být pevný, suchý, nesmí být zmrzlý, bez odbedňovacích olejů a nečistot a prachu.

Mezi rizikové podklady patří podklady vlhké, trvale zavlhčené, biologicky napadené.

Zpracování:

váleček, štětec

Pracovní postup:

Před aplikací je třeba obsah balení řádně promíchat. Není dovoleno přimíchávat žádné další materiály. Neředěný výrobek se nanáší pomocí molitanového válečku nebo štětce. Nátěr aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním svitem, deštěm a silným větrem. Pracovní nářadí po práci omyjte vodou. Případné skvrny způsobené penetračním nátěrem mimo penetrované plochy urychleně odstraňte s použitím dostatečného množství vody.

Doba schnutí:

2 hodiny/hodin

Tento údaj platí pro teplotu +20 °C a relativní vlhkost vzduchu 65 % . Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

Upozornění:

Navazující plochy chránit pečlivým zakrytím.

Dbát na dostatečné větrání.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Balení:

Kat. č. Balení

6021 kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta

Skladování:

12 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem, nadměrným teplem a přímým slunečním zářením.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz